

исх. № 58 от 03.03.2016

по месту требования

Результаты испытания смесового термоэластопласта ВР-5508 для производства уплотнителей крышек металлических бочек

| № | Испытываемая среда | Цвет среды | | Изменение размеров | Эластичность |
|---|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| | | До испытаний | После испытаний | | |
| 1 | Этилцеллозольв | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Немного отвердела |
| 2 | Серная кислота х.ч. 1,83 г/см ³ | бесцветный | желтый | увеличилась | Следы разъедания на поверхности |
| 3 | Ортофосфорная кислота ГОСТ 552-80 | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Немного отвердела |
| 4 | Фтороводородная кислота ГОСТ 10484-78 | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Немного отвердела |
| 5 | Азотная кислота ГОСТ 4461-71 | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Без изменений |
| 6 | Скипидар | бесцветный | бесцветный | Увеличение ~3% | От мех. воздействия разрывается |
| 7 | Растворитель 645 | бесцветный | бесцветный | Без изменений | При мех. воздействии рвется |
| 8 | Солярка | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Без изменений |

| № | Испытываемая среда | Цвет среды | | Изменение размеров | Эластичность |
|----|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | | До испытаний | После испытаний | | |
| 9 | Масло моторное «ТНК» | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Без Изменений |
| 10 | Неонол | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Без изменений |
| 11 | Полиэтиленгликоль 400 | бесцветный | бесцветный | Без изменений | Без изменений |

С уважением, директор
Завода «Стандарт Проф»



В.В.Новокшенов